


DOP 1020-110204 (AB) 1020-110208 (VL)

Výrobní postup	Všíváný 1/10" smyčka			
Materiál vlákna	100 % čistá vlna			
Primární podklad	100 % PP			
Sekundární podklad	Filc	AB	110 4 + 5 m kolekce	145 4 + 5 m kolekce
Výška vlasu	5 mm	5 mm	202 4 + 5 m kolekce	105 4 + 5 m
Celková výška	8,5 mm	7,5 mm	549 4 + 5 m	907 4 + 5 m kolekce
Hustota vpichu	115 000/m²	115 000/m²	942 4 + 5 m	
Hmotnost vlasu	730 g/m²	730 g/m²		
Celková hmotnost	2 000 g/m²	1 800 g/m²		
Tepelná odolnost	ISO 8302 0,16 m² K/W (teoretický)	ISO 8302 0,14 m² K/W (teoretický)	Tog hodnocení 1.6 (F) - 1.4 (AB)	
Třída zátěže	Bytová střední			


AB

FILC
